

carrière : Chateau-Gaillard
Granulats : Semi Concassé 0/10
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

client : Controle Interne

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme XPP 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

carrière (01/01/2004)

Classe granulaire

0 10


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	D	12.5	1.4D	2D	28	40
V.S.S.										99					
V.S.I.										85		98	100		

Partie informative

Résultats de production

du 06/05/04 au 16/03/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	20	28	40
Maximum	5.5	7	10	16	24	38	56	72	81	92	100	100	100	100	100
Moyenne Xf	3.2	4	7	10	17	29	47	63	72	86	97	100	100	100	100
Minimum	0.1	0	1	3	10	22	40	57	67	81	93	99	100	100	100
Catégorie XPP18545/07-2	a									c		a	a		



TROUILLOT