

**carrière :** Chateau-Gaillard  
**Granulats :** Semi Concassé 0/40  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Semi-Concassé  
**Usage :** Routier

**client :** Controle Interne

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 40

Norme XPP 18-545 Article 7 - EN 13242

carrière (11/04/2005)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	D/2	20	22.4	25	28	31.5	D	1.4D	2D	
V.S.S.																					99		
V.S.I.																					85	98	100

### Partie informative

Résultats de production

du 01/06/04 au 15/01/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	28	31.5	40	56	80
Maximum	4.2	6	9	11	16	29	48	62	68	73	77	81	86	90	92	93	95	98	99	100	100
Moyenne Xf	1.9	3	4	6	10	16	27	39	46	54	61	67	72	82	85	88	91	94	97	100	100
Minimum	0.0	0	1	1	2	4	8	15	20	25	35	46	61	70	76	82	86	89	93	100	100
Catégorie XPP18545/07-2	a													a					a	a	a



TROUILLOT