

Granulats : GR1- sol Recyclé éco-aménagement

client : Controle Interne

Pétrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie

Elaboration : Semi-Concassé

Usage : Couche de forme et remblais

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 80

Catégorie

Aucune référence

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	63	80	112	125	
Etendue e																							
Incertitude U																							
V.S.S.+U																							
V.S.S.																							
V.S.I.																							
V.S.I.-U																							

Partie informative

Résultats de production

du 21/11/06 au 22/01/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	63	80	112	125
Maximum	9.34	10.10	10.58	13.63	16.82	23.00	30.70	39.65	45.12	51.08	58.24	62.23	65.56	70.45	73.56	76.00	82.90	88.13	97.45	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	5.00	5.65	6.96	9.50	11.74	15.38	21.29	28.57	33.76	39.56	45.43	48.57	51.59	57.78	60.95	64.69	71.44	79.19	88.06	92.85	100.00	100.00
Minimum	1.84	2.33	3.27	5.11	6.83	9.62	14.59	21.40	26.05	30.21	34.61	37.16	39.11	42.83	45.08	49.02	55.12	64.11	75.03	85.23	100.00	100.00

