

carrière : Chateau-Gaillard **client :** Controle Interne
Granulats : GRAVIERS ROULE LAVES 12/20
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5	20
------	----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

carrière (01/01/2004)

	0.063	2	4	d/2	8	D/2	d	D/1.4	16	D	22.4	1.4D	2D
V.S.S.	1.5			5			20			99			
V.S.I.	0.0			0			0			80		98	100

Partie informative

Résultats de production

du 19/07/04 au 17/07/07

	0.063	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	28	40
Maximum	0.3	1	2	2	7	13	19	47	72	99	100	100	100
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	1	2	9	30	56	97	98	100	100
Minimum	0.0	0	0	0	0	0	2	14	38	93	97	99	100
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Dernier	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2007

