

carrière : Chateau-Gaillard
Granulats : Semi Concassé 0/20
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

client : Controle Interne

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Réf. carrière / client (29/03/2005)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	D/2	12.5	14	16	D	22.4	14D	2D	
V.S.S.															99				
V.S.I.															85		98		100

Partie informative

Résultats de production

du 26/05/04 au 17/07/07

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	28	40
Maximum	6.2	10	11	16	28	46	59	62	65	75	84	92	96	98	99	100	100	100
Moyenne Xf	2.6	4	6	9	14	25	39	49	52	61	70	80	86	90	97	99	100	100
Minimum	0.0	1	1	3	6	12	22	29	32	38	51	57	66	74	93	95	100	100
Demier	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007	18/06/2007



TROUILLOT Bertrand