

carrière : Chateau-Gaillard	client : Controle Interne
Granulats : Sable Lavé 0/4	
Pétrographie : Granulats naturel d'origine glaciaire et/ou fluvial	
Elaboration : Roulé Lavé	
Usage : Bétons hydrauliques	

Partie normative											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme						Catégorie			
0	4	Norme XPP 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						carrière (29/03/2005)			
							D	1.4D		2D	
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8
V.S.S.		3.0						99			
V.S.I.		0.0						85	95		100

Partie informative											
Résultats de production											
du 26/05/04 au 19/07/07											
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8
Maximum		38	16	31	65	84	91	98	100	100	100
Moyenne Xf		1.1	5	18	49	65	77	95	99	100	100
Minimum		0.1	2	11	37	50	66	92	98	100	100
Nombre de résultats		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Catégorie XPP18545/10			A	A	A	A	A	A	A		A
Dernier		19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007	19/07/2007
Dernière valeur		0.4	8	16	40	64	75	94	100	100	100

